

WOODRESIN 1K PREMIUM FINISH

1K Premium Schnellpolitur



Anwendungsbereich

Verwenden Sie WOODRESIN 1K PREMIUM FINISH bei der Herstellung von:

- River Tables und Ocean Tables
- Harz- und Holz-Lampen
- Hybrid-Hölzer
- U.v.m.

Kerneigenschaften

- zur Veredelung von unbehandeltem Holz
- widerstandsfähige und robuste Oberfläche
- hochglänzendes Finish

Verarbeitungshinweise


Zur Verarbeitung benötigen Sie...

Schutzausrüstung



Nitrilhandschuhe /
Schutzbrille

Tuch zum Auftragen



Geballtes Baumwolltuch



Microfasertuch /
Microfiber cloth

Öl



z.B. handelsübliches Sonnenblumen-, Raps- oder Holzpflegeöl

Vorbereitung

Die Oberfläche sollte bis mindestens Körnung 800 geschliffen werden. Für einen höheren Glanzgrad kann auch in höheren Körnungen geschliffen werden (evtl. mit Schleif- und Polierpaste)

Die zu veredelnde Oberfläche muss vor Verarbeitungsbeginn:
Getrocknet werden (Restfeuchte < 13%).
Von losen Bestandteilen, Schleifstäuben, Lösemittel-, Fett-, Ölrückständen gereinigt werden.

1K PREMIUM FINISH bei einer Temperatur von 20°C bereithalten.

1K PREMIUM FINISH vor Beginn gut aufschütteln.



Details finden Sie unter www.woodresin.eu

Verarbeitungstemperatur




15 – 20 °C

Verarbeitung


Anwendung ohne Drechselbank




Geben Sie wenig 1K PREMIUM FINISH in den Baumwollballen.



Tragen Sie 1K PREMIUM FINISH zügig, gleichmäßig (auf Ecken und Kanten achten!) und ohne großen Druck auf.



Sobald ein leichter Widerstand spürbar wird, tropfen Sie etwas Öl in den Baumwollballen. Dies sorgt dafür, dass der Ballen leichter über die Oberfläche gleitet und diese nicht wieder verkratzt.




Kreisen Sie weiter ohne großen Druck über die Oberfläche.



Anwendung mit Drechselbank



Geben Sie wenig 1K PREMIUM FINISH auf das Microfasertuch.




1K PREMIUM FINISH zügig, gleichmäßig und ohne großen Druck aufbringen.

Optimale Umdrehungszahl: 500 U/min.




ca. 5 – 10 Minuten
Trockenzeit

1K PREMIUM FINISH ca. 5 – 10 Minuten trocknen lassen.



Prozess beliebig oft wiederholen.

3 – 4 Schichten sind meist ausreichend.



Um den Glanzgrad zu erhöhen, kann nach Aushärtung mit einem Lammfell und Schleif- und Polierpaste an der Drechselbank mit hoher Geschwindigkeit aufpoliert werden.

Führen Sie Arbeiten nur in gut belüfteten Räumen durch.

Aushärtung (bei 20°C)



5 – 10 Minuten

Nächste Schicht möglich / Klebefrei / Überarbeitbar

24 Stunden

Durchgehärtet

14 Tage

Endfestigkeit

Vermeiden Sie während der Aushärtung und in den nachfolgenden 7 Tagen Frost und Feuchtigkeit.

Arbeitsmittelreinigung

Hinweis: Das verwendete Tuch ist leicht entzündlich. Das Tuch muss entweder getrocknet oder fachgerecht entsorgt werden. Halten Sie das Tuch von Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern!

Lagerung



10 - 20 °C

Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder und sicher verschlossen.

Produkt **bei 10 - 20°C, trocken** und **vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt** lagern.

Unter diesen Bedingungen ist das Produkt bis zu 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde lagerstabil.

Getrennt von unedlen Metallen und Zündquellen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblätter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.



Nach Einatmen

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen, warmhalten und liegend ruhen lassen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Bei Berührung mit den Augen, sofort bei geöffneter Lidspalte, 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver oder Sprühwasser, Schaum
Ungeeignet Löschmittel: Wasservollstrahl

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen.

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. **Kein Erbrechen herbeiführen.**

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie, können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Acrylharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ der Deutschen Bauchemie e.V. (neueste Ausgabe) entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

Allgemeine Fragen:

Deutschland

post@woodresin.eu

Schweiz

schweiz@woodresin.eu

Notfallauskunft:

Deutschland

0049 9921 971531-91

Schweiz

Tox Info Suisse 145

